VANDEX® BB 75

COULIS D'ETANCHEITE GRIS POUR DES CONSTRUCTIONS SOUTERRAIN

Application
VANDEX® BB 75 est un coulis d'étanchéité pour enduire les murs de caves humides.

Description
VANDEX® BB 75 est un coulis d'étanchéité sur base de ciment.
Couleur : gris

Caractéristiques et propriétés
VANDEX® BB 75 est un coulis qui:
- offre une protection durable contre l'eau et l'humidité.
- offre une protection durable contre les substances agressives qui se trouve dans l'eau souterraine.
- se mélange très bien.
- est exempt d'efflorescences.

Mode d'emploi
Préparation
Le support doit être solide, exempt de parties friables et fissures. Il ne doit plus y avoir des traces de bitumes, huile, graisse ou peinture. Les nids de gravier ou les trous causés par les sergents, séparateurs, etc. doivent d'abord être taillés légèrement et ensuite bouchés avec du **VANDEX® BB 75**. Bien mouiller le support.

Mise en oeuvre
VANDEX® BB 75 se prépare avec l'eau pure, ensuite mélanger à fond à l'aide d'un mélangeur. Le coulis peut être appliqué à la truelle ou la brosse, en 2 couches sur le béton ou le plâtrage à ciment, en 3 couches sur les maçonnages. Le coulis frais doit être protégé contre le dessèchement, par exemple en tenant l'enduit humide. On ne peut pas appliquer le **VANDEX® BB 75** en cas de température de moins de 5°C ou en cas d'un support gelé. Le coulis fait à l'emploi, peut s'appliquer à la brosse de maçon, à la brosse ou au pulvérisateur sur un support bien mouillé. On doit toujours travailler en 2 à 3 couches d'une épaisseur d'environ 1 à 1,5 mm. La prochaine couche peut s'appliquer après la première couche est attaché. Toujours bien mouiller la couche précédente. Dans les 24 heures après l'application du coulis, il faut protéger l'enduit contre les influences de météo comme le gel, le rayonnement solaire ou la pluie.

Mélanges
VANDEX® BB 75 est livré en sacs de 25 kg. Par sac de 25 kg la quantité suivante d'eau doit être ajoutée

- pour une mise en oeuvre à la spatule	5,5 ltr
- pour une mise en oeuvre à la brosse	6 ltr
- pour seringuer le coulis	6 à 7 ltr

L'eau et le coulis seront mélangés intensivement (minimum 3 minutes) à l'aide d'un outil pour remuer. Il faut veiller à ce que la quantité de coulis gâchée soit mis en oeuvre endéans les 30 minutes. Avec le **VANDEX® BB 75** vous pouvez faire aussi un coulis d'étanchéité élastique en ajoutant le **VANDEX® PK 75**. Nous référons alors à la fiche technique de **VANDEX® BB 75 E**.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
+/- 2 kg/m² par épaisseur de couche de 1 mm.

Conditionnement
25 kg

Transport et stockage
Stocker le produit et son emballage sec et le protéger contre l'humidité.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24